

# ULTIPRO FLISLIM HVIT 15KG // PRODUKTDATABLAD //

## Beskrivelse

Ultipro flislim hvit er et hvitt, sementbasert, plastforsterket flislim i pulverform som blandet med vann herder til en vannfast og frostsikker limfuge med høy vedheft og god fleksibilitet.

## Bruksområder

Montering av keramiske fliser og natursten på underlag av betong, puss, gipsplater, gamle fliser og andre stabile underlag. Benyttes både på vegg og gulv, også gulv med innstøpte varmekabler, i svømmebasseng, kjølerom, og andre steder hvor det stilles høye krav til limfugen. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 °C. Laveste temperatur er +6 °C, dette gjelder også for underlaget.

## Forarbeid - Underlag

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sementhud på overflaten må fjernes mekanisk. Sugende underlag som betong og puss primes med Ultipro primer. Følg anvisningen på pakken. Flislimet kan påføres når primeren har trukket ned i underlaget, normalt etter ca. 1 time. Forbruk primer: 1 liter dekker ca. 8-12 m<sup>2</sup>.

## Utblanding

Ultipro flislim hvit blandes med 4-4,7 liter vann til 15 kilo pulver. Benytt helst drill med universalmixer. Blandetid 2-3 minutter til klumpfri masse. La massen stå i ca. 5 minutter før den røres opp på ny og eventuelt justeres med litt vann til ønsket konsistens. Ultipro flislim hvit er nå klar til bruk og bør anvendes innen 3-4 timer, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne.

## Bruksmåte

Ultipro flislim hvit påføres med tannsparkel. Ikke påfør lim på større flater enn at flisene kan settes før limet skinnherder. Normalt må flisene være montert innen ca. 20 minutter, men dette avgjøres av temperatur, luftfuktighet og underlag. Redskap rengjøres med vann.

## Tørketid (ved +20 °C) - Fuging

Gulv skal ikke gås på de første 8-24 timer. Normalt kan fuging finne sted etter et døgn. Tid fra liming til fuging vil variere avhengig av underlag og flisenes sugsevne.



## TEKNISKE FAKTA

Utseende: .....	Hvitt Pulver
Materialforbruk: .....	1,6 kg/dm <sup>3</sup>
Åpen tid: .....	20-30 min
Fuging av vegg: .....	8-12 timer
Fuging av gulv: .....	16-24 timer
Justeringstid flis: .....	40-60 min
Frostbestandig: .....	Meget God
Heft til primet betong: .....	> 1,5 Mpa
Største kornstørrelse: .....	0,4 mm
Vanntilsetning: .....	4-4,7 l/ 15 kg
Brukstid: .....	ca. 3-4 timer
EN 12004: .....	C2TE
EN 12002: .....	S1



Versjon: 1  
Nobb: 60070903  
Dato: 02.08.2023

## ULTIPRO FLISLIM HVIT 15KG // PRODUKTDATABLAD //

### **Forbruk**

2-4 kilo pr. m2 avhengig av tannstørrelse.

### **Lagring**

Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.

### **Pakning**

15 kilo sekk.