

HEY'DI FIN GAMMEL SLEMMING

Kalkbasert dekorslemming for kalk, mur og betong.
Inne og ute.



Beskrivelse - Bruksområder

Hey'di Fin Gammel Slemming er en kalkbasert, vanntett og diffusjonsåpen edelslemming til overflatebehandling av kalkbaserte underlag, mur og betong. Hey'di Fin Gammel Slemming blandes med vann og gir en dekorativ, matt overflate. Inn- og utvendig på kalkbaserte underlag, betong, puss, tegl og annet murverk, både nybygg og historiske bygninger. Benyttes også i landbruksbygninger, fjøs m.m. for dekorativ og desinfiserende effekt. Anvendelsestemperaturen bør ligge mellom +10 og +20 °C. Laveste temperatur er +6 °C, dette gjelder også for underlaget.

Forarbeid

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Faste, sugende underlag forvannes, men unngå vannfilm. Svake, sugende flater må primes med Hey'di Fasadeprimer. På tidligere kalkede flater er lett børsting tilstrekkelig forbehandling. Til utbedring av sår og skader benyttes Hey'di Fiber eller Hey'di KC mørtel.

Utblanding

Hey'di Fin Gammel Slemming blandes med rent vann, som helles først i blandekaret. Små mengder kan røres ut for hånd, til større mengder bør det benyttes drill med visp eller universalmixer. Påføring foretas med gresskost. Benytt ca. 3-3,25 ltr vann til 10 kg Hey'di Fin Gammel Slemming. La blandingen stå i noen minutter før den røres opp på nytt og eventuelt justeres med mer vann. Utblandet masse må brukes fortløpende. Massen vil stivne noe under arbeidets gang, og kan

EGENSKAPER

Vanntett og diffusjonsåpen edelslemming

Edelslemming til overflatebehandling

Edelslemming for kalkbaserte underlag, betong, puss, tegl og annet murverk

Inne og ute

spes med noe mer vann.

Bruksmåte

Blanding skal være lett å stryke på, men skal ikke renne. Neste strøk påføres når det foregående er avbundet, dagen etter eller senere. To strøk gir slagregnstett overflate. Unngå å stryke Hey'di Fin Gammel Slemming på varm mur eller i sterkt solskinn. Redskap rengjøres med vann.

Tørketid

Hey'di Fin Gammel Slemming herder (karbonatiserer) ved hjelp av kulldioksyd i luften, følgelig må en behandlet flate beskyttes mot direkte regnbelastning i ca. 2-3 døgn etter påføring.

Forbruk

Slemming: ca. 1-1,5 kg pr. m² pr. strøk.

Lagring

Lagres tørt i inntil 2 år.

Pakning

20 kg spann.



PRODUKTDATABLAD

For flere produkter og produktinformasjon se heydi.no

HEY'DI FIN GAMMEL SLEMMING

Kalkbasert dekorslemming for kalk, mur og betong.
Inne og ute.

TEKNISKE DATA (20 °C, 50 % RF):

Vanntilsetning:	3-3,25 l/10 kg
Materialforbruk:	1-1,5 kg/pr. m ²
Største kornstrørrelse:	0,3 mm
Brukstid:	2-4 timer
Anbefalt pusstykkelse:	8-10 mm
Påføringstemperatur:	+10 °C - +20 °C
Heftfasthet:	1,4 N/mm ²
Lagring:	Lagres tørt inntil 2 år
Pakning:	20 kg spann

PRODUKTKODER:

Varenummer:	371
GTIN nummer:	7054150003711
NOBB nummer:	23066137
PR-nummer:	170035
Revisjonsdato:	03.06.24

Hey'di AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger. De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om bruk av produktene. All informasjon må derfor betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Veiledningen binder ikke Hey'di AS, da det er den prosjekterende og utførende som har et slikt ansvar. Dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse, så er også dette utførende sitt ansvar. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av dette tekniske datablad.