TEKNINSK DATABLAD
21.04.2017

NOVIPro

Inspired by Professionals

Malerakryl

TEKNISKE DATA	
Base	Akryl dispersjon
Konsistens	Pasta
Herde System	Fysisk opptørking
Skinndannelse	Ca. 20 min. (20 °C/65 % R.H.)
Krymping	Ca. 15 %
Densitet	1,70 g/ml
Temperaturresistens	-20 °C to +80 °C
Maksimum bevegelse	12,5 %

PRODUKT

Malerakryl er en høykvalitets-, plastoelastisk en komponent fugemasse basert på akryl dispersjon. Malerakryl tilfredsstiller Danske krav til bruk av produkter for gravide malere.

KARAKTERISTIKA

- Meget enkel å påføre
- Fargeekte og vandfast etter herdning
- Overmalbar etter ferdig herdning
- Meget god vedheft til forskjellige porøse overflater, PVC og aluminium
- Inneholder ikke ftalater eller APEO's
- Frostbestandig

ANVENDELSESOMRÅDER

Fuger med bevegelser opp til 7,5% .
Fugemasse til sammenføyningsfuger i bygnings-industrien.
Fuger mellom vindusposter, rundt dører og vinduer, mellom vegg og trapp, mellom tak og vegg, mellom listverk og gulv etc.

FORPAKNING

Farger: Hvit
Pakning: patron 310 ml

HOLDBARHET

12 måneder i uåpnet original forpakning. Oppbevares kjølig, frostfritt og tørt ved temperaturer mellom +5°C og +25°.
Tåler temporær nedfrysing

OVERFLATER

Type: alle alminnelige byggematerialer
Overflater: rene og tørre samt fettfritt og fri for støv og løse partikler.
Forberedelse: Porøse overflater primes med fortynnet Malerakryl (1 del Malerakryl og 2 deler vann)
Det anbefales å utføre forutgående materialetest.

FUGEDIMENSJONER

Minimum Bredde: 5 mm
Maksimum Bredde: 20 mm
Minimum Dybde: 5 mm
Anbefaling: dybde = bredde
Benytt bunnfyllingslist ved store fuger for å hindre treveis adhesjon

PÅFØRING AV MASSEN

Metode: fugepistol, stryk ut med sparkelspade, benytt en svak såpeoppløsning i vann.
Påføringstemperatur : +5°C to +30°C.
Rengjøring: Uherdet Malerakryl kan fjernes med vann umiddelbart etter forarbeidning. Herdet masse må fjernes mekanisk.
Utbedring: med Malerakryl

HELSE- OG SIKKERHETSANBEFALING

Bruk vanlig industriell hygiene.

BEMERKNINGER

- Anvendes ikke der direkte vannpåvirkning kan forventes.
- Anvend ikke ved utsikt til regn eller frost
- Malerakryl overmales med de fleste malingstyper. Malingen bør være tilstrekkelig elastisk til at kunne påføres en plastoelastisk fugemasse. Forutgående test anbefales.

OBS: Forskriftene som omfattes av dette dokumentet, er et resultat av produsentens eksperimenter og erfaring, og er blitt fremsatt i god tro. Grunnet mangfoldet av materialer og underlag samt det store antall mulige bruksområder som er utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta på oss noe ansvar for det oppnådde resultat. Det anbefales uansett å utføre tester før full igangsetting.

Distribueres av:
Optimera AS Østre Aker vei 260, 0976 Oslo. Postboks 40 Haugenstua, 0915 Oslo. Telefon: 22 16 88 00

TEKNINSK DATABLAD
21.04.2017

NOVIPro

Optiform

Inspired by Professionals

Malerakryl

TEKNISKE DATA	
Base	Akryl dispersjon
Konsistens	Pasta
Herde System	Fysisk opptørking
Skinndannelse	Ca. 20 min. (20 °C/65 % R.H.)
Krymping	Ca. 15 %
Densitet	1,70 g/ml
Temperaturresistens	-20 °C to +80 °C
Maksimum bevegelse	12,5 %

PRODUKT

Malerakryl er en høykvalitets-, plastoelastisk en komponent fugemasse basert på akryl dispersjon. Malerakryl tilfredsstiller Danske krav til bruk av produkter for gravide malere.

KARAKTERISTIKA

- Meget enkel å påføre
- Fargeekte og vandfast etter herdning
- Overmalbar etter ferdig herdning
- Meget god vedheft til forskjellige porøse overflater, PVC og aluminium
- Inneholder ikke ftalater eller APEO's
- Frostbestandig

ANVENDELSESOMRÅDER

Fuger med bevegelser opp til 7,5% .
Fugemasse til sammenføyningsfuger i bygnings-industrien.
Fuger mellom vindusposter, rundt dører og vinduer, mellom vegg og trapp, mellom tak og vegg, mellom listverk og gulv etc.

FORPAKNING

Farger: Hvit
Pakning: patron 310 ml

HOLDBARHET

12 måneder i uåpnet original forpakning. Oppbevares kjølig, frostfritt og tørt ved temperaturer mellom +5°C og +25°.
Tåler temporær nedfrysing

OVERFLATER

Type: alle alminnelige byggematerialer
Overflater: rene og tørre samt fettfritt og fri for støv og løse partikler.
Forberedelse: Porøse overflater primes med fortynnet Malerakryl (1 del Malerakryl og 2 deler vann)
Det anbefales å utføre forutgående materialetest.

FUGEDIMENSJONER

Minimum Bredde: 5 mm
Maksimum Bredde: 20 mm
Minimum Dybde: 5 mm
Anbefaling: dybde = bredde
Benytt bunnfyllingslist ved store fuger for å hindre treveis adhesjon

PÅFØRING AV MASSEN

Metode: fugepistol, stryk ut med sparkelspade, benytt en svak såpeoppløsning i vann.
Påføringstemperatur : +5°C to +30°C.
Rengjøring: Uherdet Malerakryl kan fjernes med vann umiddelbart etter forarbeidning. Herdet masse må fjernes mekanisk.
Utbedring: med Malerakryl

HELSE- OG SIKKERHETSANBEFALING

Bruk vanlig industriell hygiene.

BEMERKNINGER

- Anvendes ikke der direkte vannpåvirkning kan forventes.
- Anvend ikke ved utsikt til regn eller frost
- Malerakryl overmales med de fleste malingstyper. Malingen bør være tilstrekkelig elastisk til at kunne påføres en plastoelastisk fugemasse. Forutgående test anbefales.

OBS: Forskriftene som omfattes av dette dokumentet, er et resultat av produsentens eksperimenter og erfaring, og er blitt fremsatt i god tro. Grunnet mangfoldet av materialer og underlag samt det store antall mulige bruksområder som er utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta på oss noe ansvar for det oppnådde resultat. Det anbefales uansett å utføre tester før full igangsetting.

Distribueres av:
Optimera AS Østre Aker vei 260, 0976 Oslo. Postboks 40 Haugenstua, 0915 Oslo. Telefon: 22 16 88 00