

TØRRBETONG B35 // PRODUKTDATABLAD //

Tørrbetong B35

Tørrbetong B35 er utviklet for de fleste støpearbeid og reparasjoner hvor det kreves et sterkere alternativ.

Bruksområde

Kan brukes både innendørs og utendørs, til støpearbeid, reparasjoner, u-blokk, såleblokk, industrigulv, kaier, broer, trapper og påstøp.

Blanding

Tørrmørtelen skal kun tilsettes vann. Små mengder kan blandes for hånd, større mengder med kraftig drill. Tvangs/-mørtelblander benyttes til større arbeider. Konsistensen justeres etter reparasjonsarbeidets art. Hell først en del av vannet i blanderen og bland til en klumpfri masse. Juster konsistensen etter behov. Vanntilsetning 3,0-3,2 liter pr. 25 kg sekk. Bruk vann av drikkevannskvalitet, eller i overensstemmelse med NS-EN 1008.

Utførelse

Ved påstøp og reparasjonsarbeid fjernes løs betong og urenheter fra området som skal påstøpes. Om nødvendig prikkhugges og/eller sandblåses underlaget først. Sugende underlag forvannes, men fritt vann må ikke forekomme. For bedre heft, kan underlaget slemmes med Limemørtel. B35 plasseres så vått i vått med Limemørtel. B35 plasseres med pussbrett, murerskje eller tørrsprøyte. Komprimer godt mot underlaget. Fersk mørtel bør ikke utsettes for temperaturer under +5°C. Og bør ikke utsettes for temperatur lavere enn 2°C før den har oppnådd en trykkfasthet på minst 5 MPa.

Etterbehandling

Nystøpt betong skal ikke utsettes for uttørring de første døgnene da dette vil svekke støpen. Fersk støp må ettervannes i 3-4 dager, alternativt påføres membranherder eller dekkes med plastfolie.

Emballasje og forbruk

B35 leveres i 25 kg sekker, 42 sekker pr. palle (1050 kg).

Lagres tørt. Lagringstid 12 måneder fra produksjonsdato. En 25 kg sekk gir ca. 12,5 liter ferdig masse.



TEKNISKE FAKTA

Fasthetsklasse:B35
Bestandighetsklasse:.....M60
Kloridklasse:Cl 0,1
Dmax:4 mm

Gjør deg kjent med de respektive produkt- og sikkerhetsdatablader før du tar produktet i bruk og husk å bruke anbefalt verneutstyr.

Vernetiltak

B35 inneholder sement som er klassifisert som irriterende p.g.a. kalsiumoksid-innholdet. Unngå kontakt med huden og øynene. Bruk egnede verneklær og vernebriller/ ansiktsskjerm. Får man stoffet i øynene, skyll straks med store mengder vann og kontakt lege.

Salg

Ultipro produkter selges gjennom byggevarekjeden Montér og Optimera.