

TEKNISKE DATA:	
VOLUM:	2,7L
BRUKSOMRÅDE:	UTENDØRS PÅ TRE
FUKTINNHOLD I TREVERKET:	TØRT (RH < 16 %)
BINDEMIDDEL:	VANNTYNNBAR/ALKYDOLJEB ASERT
DENSITET:	Ca.1,02
TØRRSTOFF:	Ca.22
BREKKING:	KAN BREKKES
FORBRUK:	6-10 m <sup>2</sup> /L
PÅFØRING:	PENSEL ELLER RULL
FORTYNNING:	VANN
RENGJØRING AV VERKTØY:	VANN
MINSTE PÅFØRINGSTEMP.:	+8°C
TØRKETID V/23 °C, 50 % RH:	STØVTØRR 4 TIMER BRUKSTØRR 12 TIMER
VEDLIKEHOLDINTERVALL:	INNTIL 3 ÅR
LAGRING:	TØRT OG FROSTFRITT



**Opus T** er en vanntynnet oljebeis beregnet til utendørs bruk på terrasser og hagemøbler av impregnert treverk. Den inneholder pigmenter som beskytter treverket mot sollysets nedbryting og filmkonserverende middel mot svertesopp. Opus T penetrerer godt og hindrer oppsprekking av underlaget.

**Forbehandling nytt treverk:** Underlaget skal være rent og tørt. Nytt, impregnert treverk må tørke før behandling; det kan ta alt fra noen uker til 1-2 måneder. Spyl og børst av eventuelle impregneringsrester. Vask terrassen med Opus Terrasserens. Følg bruksanvisningen på emballasjen. La tørke godt før videre behandling.

**Forbehandling gammel/tidligere behandlet treverk:** Vask terrassen med Opus Terrasserens. Gjenta behandlingen ved veldig skittent underlag og for å fjerne all tidligere behandling. Følg bruksanvisningen på emballasjen. La tørke godt før videre behandling. Tidligere behandling som ikke lar seg fjerne ved bruk av Terrasserens, slipes vekk. Grå, værslitte flater må stålbørstes eller slipes ned til friskt tre før videre behandling. Løse tre-fibre og grått treverk kan forhindre inntrengning og gi avflassing.

#### Bruksmåte

Spann med ulike batchnummer blandes før bruk for å unngå fargeforskjeller.

Påfør ett strøk Opus T i ønsket farge. Best resultat oppnås ved å beise 1-2 bord i hele lengden. Terrassebeisen skal trenge inn i treverket uten å danne film. Eventuelt overskudd av beis strykes av i lengderetningen med tørr, lofri klut. Filmdannelse kan føre til flassing. Behandling av harde og tette tresorter som for eksempel lerk og på kvist, kan gi redusert holdbarhet pga. manglende inntrengning i treverket. Unngå påføring i sterkt solskinn, fuktig vær og ved lave temperaturer. Sjekk at det ikke er meldt regnvær det første døgnet etter påføring. Lav temperatur og høy luftfuktighet forlenger tørketiden betydelig. Vær spesielt oppmerksom ved vår og høst med lave nattetemperaturer. Ha en presenning klar i tilfelle regn.

**Øvrig informasjon:** Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt og frostfritt. Fargen på Opus T endrer seg under opptørring. Opus T er en transparent beis, og den ferdige fargen vil påvirkes av underlaget og hvor mye beis som påføres. Ta gjerne prøveoppstrøk for å sjekke at fargen er som ønsket. Det anbefales ikke å bruke beisen uten tilsats av brekkfarge/pigment. Det anbefales å benytte det samme batchnummeret på samme flate for å unngå farge- og glansforskjeller. Spann hvor fargen blandes i på ulike blandemaskiner og/eller på forskjellige tidspunkt kan gi nyanseforskjeller. Vær oppmerksom på

---

dette dersom du trenger å kjøpe mer beis til samme prosjekt i etterkant.

**Miljø og sikkerhet:** For mer utførlig informasjon, se sikkerhetsdatablad. Les informasjon på emballasjen.

**VOC:** EU grenseverdi for produktet (kat. A/e): 130 g/l (2010). Produktet inneholder <5 g/l VOC