



weberbase 138 tynnpuss

- Gir en finkornet overflate
- Lett å trekke på
- Hvit/lysbeige farge
- Til inn-/ utvendig bruk

Beskrivelse

weberbase 138 Tynnpuss er en tørrmørtel med hydratkalk og hvitsement som bindemiddel og hvit dolomit og natursand som tilslag. Kornstørrelse maks 0,6 mm. Benyttes til pussing i tynne sjikt på sement- og KC-basert pussunderlag. Pumpbar. Mørtelklasse CS IV.

Produktegenskaper

- Lavalkalisk
- Normaltørkende

Påføringsmetode

- Manuell påføring
- Pumpbar
- Sprøytbar

Bruksområde

weberbase 138 Tynnpuss benyttes som slutt puss på sement- og kalk/sementbaserte pusstyper der man ønsker en finkornet struktur. Kan benyttes både innvendig og utvendig. NB! weberbase 138 Tynnpuss skal ikke benyttes på svake underlag som f eks kalkmørtler eller på hydrofoberte underlag som f eks flislim. weberbase 138 Tynnpuss kan benyttes som finpuss innendørs på weberbase 261 Fiberpuss men anbefales ikke utendørs. weberbase 138 Tynnpuss er et krevende produkt når det kommer til utførelse og det anbefales derfor påført av håndverkere med erfaring fra tilsvarende produkter.

Type underlag

- Lettbetong
- Mineralisk underlag
- Puss

Forbehandling

Underlaget må være rent. Porøs og dårlig puss eller betong, løse partikler, sementslam, sot og olje må fjernes. Underlaget bør ha en grov, brettsturt struktur for å gi best mulig vedheft. Hull, sår i underlaget utbedres i forkant av pussarbeidet. Sugende underlag må forvannes med fintspredende munnstykke. Underlaget skal være svakt sugende når weberbase 138 Tynnpuss påføres. Best resultat oppnås når weberbase 138 Tynnpuss påføres dagen etter grunnpuss er utført.

Blanding

weberbase 138 Tynnpuss blandes maskinelt ca. 5 minutter med ca. 5,5 liter vann pr. 25 kg sekk.

Produktspesifikasjon

Materialforbruk	Ca. 2,0 kg/m ² og mm tykkelse.
Anbefalt sjikthykkelse	1-3 mm (pr. påslag)
Vannbehov	Ca. 5,5 liter pr. 25 kg sekk
Bruktid	Ca. 2 timer ved +20°C
Bindemiddel	Hvitsement, hydratkalk
Tilslag	Natursand, dolomit, 0-0,6 mm
Trykkfasthetsklasse	CS IV
Forpakning	25 kg sekk 1000 kg storekk
PR-nummer	61434

Utførelse

weberbase 138 Tynnpuss trekkes på underlaget med stålbrett. La massen stå i ro til den har satt seg. Bearbeid den så med grovfils eller pussebrett til jevn overflate. NB! For mye bearbeiding av overflaten kan lede til bom og riss. Dersom det er ønskelig med en glatt overflate brukes til slutt en skumfils. For et vellykket resultat husk på følgende:

- Underlaget skal være jevnt men med en grov overflatestruktur
- Underlaget forvannes til det er lett sugende
- Påføres i tynne sjikt, 1-3 mm pr påslag. Tykkere sjikt gir økt fare for krakelering og bom.
- For mye bearbeiding av puss kan skape spenninger i puss som leder til riss eller bom
- Pussede flater ettervannes forsiktig de første 3 døgnene

weberbase 138 Tynnpuss kan også sprøytes med egnet pussprøyte med 10-12 mm munnstykke. Dra av med rettholt og komprimer forsiktig.

Etterbehandling

Nypussede flater ettervannes forsiktig og skal holdes fuktig i minst 3 døgn. Benytt slange med fintspredende munnstykke. Nypussede flater må beskyttes mot hurtig uttørking. Ved store pussflater utvendig vil påvirkning av vind kunne skape problemer med uttørking. Vær derfor nøye med tildekking.

Vær oppmerksom på

Vinterhåndtering: Pussarbeider skal ikke utføres i temperaturer under +5°C. Tiltak for vinterarbeid beskrevet i NS 3420 Vinterarbeid må følges. Vær oppmerksom på faren for rask uttørking i forbindelse med oppvarming ved lave temperaturer.

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

EMISJONSDOKUMENTASJON (HEA 9): I henhold til BRE-EAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet

MILJØGIFTER A20 (MAT 1): Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på <https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoe-giftslisten-a20.html>

ANSVARLIG INNKJØP AV MATERIALER, ISO 14001 (MAT 5): Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av

produktet https://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Miljoe/kSM/nye_juni_2011/10_-_Miljosert.pdf

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukers ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.