Opus Medium lettsparkel

TEKNISK DATABLAD
/OPTIMERA/
30.10.2015

Tekniske data:

Bindemiddel:	Latex-sampolymer
Løsemiddel:	Vann
Fyllmiddel:	Hvit dolomitt
Kornstørrelse:	≤ 0,2 mm
Fyllegenskaper:	4 mm
Tørketid ved 23°C 50% RH:	Overmalbar etter 24 timer. Tykke lag, høy luftfuktighet eller lav temperatur gir en forlenget tørketid.
Temperatur ved påføring:	Minimum +5°C
Oppbevaring:	Frostfritt
Rengjøring:	Vann
Bruksområde:	Innendørs i tørre rom.
Holdbarhet:	1 år fra datomerking i uåpnet forpakning, når lagret tørt og frostfritt.
Brannreaksjon:	A2. Sprer eller opprettholder ikke ild.
Bøyestyrke før deformering:	Større enn 320 N
Forbruk:	Ved skjøtesparkling 3 ganger: ca 0,3 liter/meter Ved bredsparkling 1mm snittykkelse: ca 1liter pr m^2
Tørrstoffinnhold:	ca 55%
pH-verdi:	ca 9

Ferdigblandet sparkelmasse til innendørs skjøt-, flekk- og helsparkling av bygningsplater, puss og betong. Produktet har høy kvalitet med god heftevne og lite krymp. Egnet for ilegging av sparkelremse (perforert papirstrimmel).

Forbehandling: Fjern utstående ujevnheter og grader. Blanke flater mattslipes. Flatene rengjøres for støv, fett og andre urenheter før sparkling.

Påføring: Underlag og lufttemperatur må være over +5°C ved påføring. Kan legges på i lag inntil 4 mm. Ønskes det tykkere lag påføres dette i flere omganger. Pass på at det er helt tørt før nytt lag legges. Gipsplater med forsenket skjøter fylles med fin lettsparkel (gips-platesparkel), deretter legges perforert papirstrimmel i den våte sparkelen og presses godt inn med bred-sparkelen. Overskytende sparkel fjernes. Legg så et tynt lag sparkel over vått i vått slik at remsen får lik fuktighet fra begge sider. Skjøten oversparkles ytterligere 2 ganger med Medium Lettsparkel som fordeles ut med bredsparkelen. Påse at sparkelen er gjennomtørr mellom hver behandling.

Fyllinger større enn 4 mm legges over flere sjikt for å unngå sprekkdannelser i sparkelen.

Sliping: Til sliping anbefales det slipepapir med korn-størrelse 100-120. Benytt briller og støvmaske. Fjern alt slipestøv før neste behandling.

Etterbehandling: Sparklede flater skal grunnes/ førlimes hvis det skal tapetseres.

Miljø: Produktet er miljøvennlig og oppfyller kravet til miljømerket Svanen. Sparkel må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Kvalitet:
- Oppfyller kravet til CE-merking i henhold til EN 13963
- Produksjon i henhold til ISO 9001 og ISO 14001

OBS: Forskriftene som omfattes av dette dokumentet, er et resultat av produsentens eksperimenter og erfaring, og er blitt fremsatt i god tro. Grunnet mangfoldet av materialer og underlag samt det store antall mulige bruksområder som er utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta på oss noe ansvar for det oppnådde resultat. Det anbefales uansett å utføre tester før full i gangsetting.

Optimera AS / Postboks 40 Haugenstua / 0915 Oslo / Tel.: 22 16 88 00 / optimera.no