


EPD-referanse: NEPD-3364-1995-EN

# Saint-Gobain Byggevarer as, Gyproc

## Gyproc Normal - Standard gipsplate

Vurderingen er gyldig til 02.03.2027 forutsatt publisert på [www.byggeportalen.no/EcoProduct](http://www.byggeportalen.no/EcoProduct)  
Denne rapporten er gyldig t.o.m. 31.12.2022.

Nr. 7050



**Produsent:** Saint-Gobain Byggevarer as, Gyproc

**Generisk produkt:** Gipsplater

**Produktgruppe:** Bygningsplater

**Antatt teknisk levetid:** 60 år

**Fuktbestandighet:** Ømfintlig

**Renholdsvennlighet:** Ikke aktuelt

**Referanseverdi GWP:** 2,93 kg/m<sup>2</sup> <sup>1)</sup>

**Bygningsdeler:**

225 Brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner

246 Kledning og overflate

266 Himling innvendig overflate

**Fordeling av energiforbruk brukt som råmateriale:**

15,5 % fornybar primærenergi

84,5 % ikke fornybar primærenergi

**Biogent karboninnhold:**

-0,59 kg biogent karbon er lagret i produktet

<sup>1)</sup> Referanseverdien for drivhuseffekt baseres bl.a. på øvrige produkter innen samme produktgruppe registrert i ECOproduct-databasen. Denne justeres 31. 12. hvert år og kan påvirke karakteren for globalt oppvarmingspotensial påfølgende år.

ECOproduct vurderer byggevarenes faktiske klima- og miljøbelastning innen ovennevnte områder, basert på en produktspesifikk miljødeklarasjon (EPD) i henhold til ISO 14025 og NS-EN 15804.

Byggevaren rangeres på en skala fra 1-8 innen hver av disse miljøområdene, hvor 1 er best. Grønt, hvitt og rødt symbol vises i tillegg til karakterene for å visualisere vurderingen.

Rangering:

- 1 Utmerket
- 2 God
- 3 Gjennomsnittlig til god
- 4 Gjennomsnittlig
- 5 Tilgrensende gjennomsnittlig
- 6 Marginalt gjennomsnittlig
- 7 Dårlig
- 8 Svært dårlig (eller ufullstendig)