



Erstatter: 2005-07-21

Dato: 2012-07-17

Strong Epoxy Super Quick 2805

Strong Epoxy Super Quick er et 2-komponent epoxy lim som limer for eksempel metall, hardplast, porselen, betong, glass, stein osv.

- Meget høy limstyrke
- Hard og fyllende
- Kan overmales
- Meget hurtigherdende.
- Svakt gul limfuge

TEKNISK DATA

Produkttype:	Epoxybasert
Emballasje:	2 x 12 ml sprøyte
Farge:	Lim: Transparent Herder: Lys gul
Tørrstoff:	Ca 100 %
Konsistens:	Tyktflytende, tixotrop
Densitet:	Lim: ca 1160 kg/m ³ Herder: ca 980 kg/m ³
Monteringstid:	Ca 60 sek ved +23 °C
Påføringstemp:	+5 °C - +20 °C
Blandingsforhold:	1 : 1 Lim og herder
Herdetid:	Ca 90 sek ved +23 °C
Temp bestandighet:	Opptil +70 °C
Oppbevaring:	Minst 24 mndr. i uåpnet emballasje ved mindre enn + 20°C.

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Flatene skal være rene, tørre og frie for fett. Best resultat oppnås når materialene slipes

Blanding og påføring

Press like deler lim og herder på en egnet plate og bland grundig inntil fargen er homogen. Bland ikke mer enn det som kan brukes innen ca 60 sekunder.

Påfør lim på hele flaten, det beste er et tynt sjikt på begge flater. Hold flatene sammen med tape eller lignende i ca 2 min. Overskytende lim fjernes umiddelbart. Håndteres med forsiktighet de første 10 – 15 min.

Begrensinger

Begrenset feste på PE, PP eller teflon.

Rengjøring

God renslighet bør overholdes. Unngå hud- og øyekontakt. Lim på huden fjernes umiddelbart med såpe og vann. Uherdet lim fjernes med acetone eller sprit, herdet lim fjernes mekanisk.



HELSE OG MILJØ

Brannfare: Ingen
Helsefare: Oppbevares utilgjengelig for barn.
Lokalirriterende. Irriterer øyne og hud. Kan fremkalle allergi ved hudkontakt

Se Sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

FDV

Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter.

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht:



CASCO SCHÖNOX NORWAY AS
Postadresse:
Postboks 71
2026 SKJETTEN
Tlf.: +47 67 06 10 90
Web: www.casco.no