


FUGEMASSE



Sementbasert fugemasse til gulv og vegg, inne og ute, i fuktige og tørre rom

- Allround gulv- og veggfuge
- Fås i flere lysekte farger
- Uten risiko for misfarging

Ultipro fugemasse gir en kompakt fuge uten risiko for misfarging. Ultipro fugemasse er et tørrprodukt, som er bruksklart etter blanding med vann. Fugemassen er lett å bearbeide, og det er enkelt å fylle fugen. Ultipro fugemasse leveres i 5 kg poser og 15 kg sekk med bærehåndtak.

Ultipro fugemasse leveres i flere lysekte farger.



Bruksområde

- Vegg
- Gulv
- Våtrom
- Inne
- Ute

Flisetyper

- Keramikk m. vannopptak under 0,5%
- Keramikk m. vannopptak over 0,5%
- Naturstein

Fugebredde

- 2-15 mm

FUGEMASSE

Produktbeskrivelse

Sementbasert, frostsikker og vannfast fugemasse i pulverform.

Tekniske data

Densitet, våt:	1,7
Produktegenskaper jf. EN 13888:	CG1
Brukstid:	ca. 3-4 timer
Tørketid v/18°C til lett gangtrafikk/belastning:	ca. 24 timer
Maksimal belastning:	7 døgn
Laveste arbeidstemperatur:	6°C
Anbefalt arbeidstemperatur:	10-20°C
Forbruk (avhenger av flisdimensjon og fugebredde):	0,7-2,5 kg/m ²

Bruksområde

Til fuging av fliser/klinker på gulv og vegg, inne og ute, i fuktige og tørre områder.

Fugebredde fra 2-15 mm

Flistyper

Ultipro fugemasse kan benyttes til alle typer keramiske fliser og naturstein.

Klargjøring av underlag

Fuger og fliser skal være rene, fri for støv, olje, skitt, fett og lignende.

Utførelse

15 kg pulver blandes med 3,6 ltr. rent vann.

Benytt limvisp på langsomtgående drill, så luftinnblanding unngås. Sørg for at pulver og vann er temperert. Blandes i 2-3 minutter til en klumpfri masse. Fugemassen er nå klar til bruk og kan anvendes i 3 til 4 timer etter blanding.

Fugemassen arbeides ned i fugene med gummisparkel eller fugebrett, som trekkes diagonalt over fugene. Når fugene er overflatetørre, men stadig mulig å bearbeide, løsnes overskytende fugemasse på flisene med en fuktig padmaster/svamp. Den flislagte flaten rengjøres deretter med en hard oppvridd svamp. Deretter fjernes fugeslammet med en fuktig svamp og fugene formes. Fugene bør deretter holdes fuktige for å unngå tvangstørking. Etter ca. 2 døgn kan fugene renses for eventuelt fugeslam med egnet rensmiddel. Avhengig av flisenes sugsevne og romtemperatur tåler overflaten lettere gangtrafikk/påvirkning etter 24 timer og full belastning etter 7 døgn.

Arbeidshygieniske forhold

Produktet inneholder sement. Arbeidshygieniske forholdsregler for sement skal overholdes. Ultipro fugemasse er basert på hvit sement og overholder derfor uten tidsbegrensning grenseverdien for krominnhold.

Det henvises ellers til HMS-datablad.

Emballasje

5 kg poser og 15 kg plastforsterket papirsekk med bærehåndtak.

Lagring og transport

Oppbevares og transporteres tørt. Produktet er lagerstabil minimum 12 mdr. fra produksjonsdato i ubrudd emballasje. Kan benyttes lenger, men de tekniske egenskaper kan endres f.eks. med en utvidet herdetid.

Salg

Optiforms produktprogram selges gjennom byggevarekjeden Montér og Optimera Proff.