Opus

OPUS D
Eksteriør

TEKNISK DATABLAD
/OPTIMERA/
03.06.2015

TEKNISKE DATA:	
VOLUM:	9L
BRUKSOMRÅDE:	UTENDØRS PÅ TRE
FUKTINNHOLD I TREVERKET:	TØRT (RH< 16 %)
BINDEMIDDEL:	ALKYDOLJEBASERT MALING
GLANS:	HALVBLANK, 45-55
DENSITET:	Ca.1,18
TØRRSTOFF:	Ca.53
BREKKING:	KAN BREKKES
FORBRUK:	8-10 m^2/L Avh. AV UNDERLAG
PÅFØRING:	PENSEL, RULL ELLER SPRØYTE
FORTYNNING:	WHITE SPIRIT
RENGJØRING AV VERKTØY:	WHITE SPIRIT
TØRKETID V/23 °C, 50 % RH:	STØVTØRR 10 TIMER OVERMALBAR 24 TIMER
LAGRING:	TØRT OG FROSTFRITT

Opus D er en værbestandig, tiksotrop alkydmaling til utendørs bruk. Den er tilsatt filmbeskyttende sopphindrende middel, og har en fyldig konsistens og er lett å påføre. Opus D anvendes på nytt, beiset, dekkbeiset eller malt treverk. Kan også benyttes som dekkstrøk på grunnet jern og på tidligere malt, utherdet mur og betong. Kan også benyttes på trykkimpregnert, grunnet materiale.

Forbehandling: Underlaget må være rent og tørt før malearbeidet starter.

Ubehandlet treverk: Nytt treverk som har stått ubehandlet mer enn 4 uker stålbørstes før behandling med Opus G. Skitne flater rengjøres med Opus Husvask. Nytt og bart treverk, også trykkimpregnert, påføres 1 strøk Opus G. All endeved må mettes godt med Opus G, 3-4 strøk vått-i-vått. På høvlet treverk, skarpe kanter og andre blanke underlag kan det være nødvendig med stålbørsting/sliping for å sikre vedheft og god kantdekk.

Tidligere behandlet underlag: Fett og andre forurensninger fjernes med Opus Kraftvask. Tidligere malt eller dekkbeiset treverk børstes rent for løs beis og trefibre med stålbørste/sliping. Bart tre grunnes med Opus G, og flekkes med Opus D. All endeved må mettes godt med Opus G, 3-4 strøk vått-i-vått.

Øvrig informasjon: Eventuelt oljeoppflyt røres godt inn en stund før bruk. Innholdet i bokser med ulike produksjonsnummer blandes før bruk for å unngå glans- og fargeforskjell. Duggfall på halvtørr flate kan gi matte skjolder. Matte skjolder kan også oppstå ved opptørking ved lave temperaturer og høy luftfuktighet. Sol på våt eller halvtørr flate kan gi blæring. Mørke farger som får høy temperatur i sola er mer utsatt for solblærer enn lyse farger. Unngå påføring i solskinn. Maling på brannbeskyttet kledning kan gi avflaking/saltutfelling. Underlag som tidligere er behandlet med linolje eller ren linoljebeis må gjøres rent til bart treverk for å sikre mot senere blæredannelse. Tidligere tjærebehandling kan gi misfarging. Ta prøveoppstrøk

Miljø og sikkerhet: For mer utførlig informasjon, se sikkerhetsdatablad. Les informasjon på emballasjen.

VOC: EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 300 g/l (2010). Produktet inneholder <300 g/l VOC.