

**Produktgruppe** **Drensrør**  
**Korrugerte rør på kveil og dobbeltveggede rør (DV) i rette lengder**

**Produsent** Norsk Wavin AS, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, tlf: 22 30 92 00

**Tekniske data**

Dimensjoner korrugert drens (Di/Dy mm)	<b>50/60</b>	<b>83/100</b>
Slisseareal	>40 cm <sup>2</sup>	>42 cm <sup>2</sup>
Materiale	PEH	
Produktstandard	NS3065	

Dimensjoner DV drens (Di/Dy mm)	<b>48/60 (DV48)</b>	<b>69/86 (DV69)</b>	<b>102/118 (DV100)</b>
Slisseareal	>30 cm <sup>2</sup>	>28 cm <sup>2</sup>	>55 cm <sup>2</sup>
Materiale	PEH		
Produktstandard	NS3065		

Dimensjoner DV drens (Di mm)	97	139	<b>DV150</b>	<b>DV200</b>	<b>DV250</b>	<b>DV300</b>
Utvendig diameter (Dy mm)	<b>DV110</b>	<b>DV160</b>	177	228	296	356
Slisseareal (cm <sup>2</sup> )	>36	>42	>42	>40	>110	>110
Materiale	PP			PEH		
Produktstandard	NS 2962			NS 2961		

PP Polypropylen, block co-polymer, egenvekt: 0,9 kg/dm<sup>3</sup>  
 PEH Polyetylen High density, egenvekt: 0,95 kg/dm<sup>3</sup>

**Godkjenning** NEMKO lisens nr: 179 (NS3065), 965 (NS 2961), 1004 (NS2962)

**Kvalitetssikring** Norsk Wavin A/S er sertifisert av DS Certificering etter ISO 9001

**HMS**

Helsefare	Produktene er ikke helsefarlige, HMS datablad etter norsk forskrift er ikke påkrevd.
Brannfare	PP og PEH er brennbare materialer. Flammepunkt PP ca. 360 °C, PEH ca. 380 °C Ved brann dannes bl.a. CO, CO <sub>2</sub> , og H <sub>2</sub> O
Helsefare ved brann	CO gass er giftig. Symptomer er svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust. Førstehjelp: Sørg for frisk luft, kontakt lege ved nevnte symptomer.

**Lagring** Rør i 6m lengder skal lagres på rett underlag og understøttes min. 3 steder. Flere års lagring utendørs medfører en marginal reduksjon av slagfasthet mens ringstivheten økes.

**Montering** Spissende og muffe rengjøres før montering. Smøremiddel må brukes hvis pakning benyttes. Pakning monteres i første rille på røret.

**Legging** Som angitt i: Leggeanvisning for drensrør i landbruket – Norsk Wavin  
 Leggeanvisning Drensrør for grunnmur – Norsk Wavin  
 Leggeanvisning for DV overvannsrør – Norsk Wavin  
 DnP's leggeanvisning for plastrør for VA.

**Vedlikehold** Produktet i seg selv, trenger ikke vedlikehold. Ulike driftsforhold kan kreve vedlikehold f.eks. i form av staking eller spyling med vann.

**Gjenvinning** PP og PEH er plastmaterialer kan resirkuleres. Norsk Wavin har ikke en egen gjenvinningsordning. Fabrikken resirkulerer kun eget avfall, pga. krav til renhet.

**Spill og avfall** Deponering på fylling eller brennes.  
 Ved forbrenning vil produktet ikke belaste miljøet utover CO<sub>2</sub> emisjonen.

**Utstedt:** Karihaugen, 18. oktober 2013