

Icopal Primo SK overlagsbelegg

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende :
Prosjekt / adresse :
Bruksområde / bygningsdel:
Utførelsesdato:

2. PRODUKTBEKRIVELSE

Beskrivelse:

Ett-lags asfalt takbelegg med selvklebende omlegg. Icopal Primo SK er bygd opp av en stamme av polyesterfilt impregnerert med asfalt. Overflaten består av mineralgranulat.

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.:

Fargekode:

Kvalitet / sortering / klasse:

Overflatebehandling:

Vedlegg / dokumentasjon:

3. ANVISNINGER FOR DRIFTS OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma :

Rengjøring og rengjøringsmetoder:

Barnåler, blader og mindre forekomst av mosevekst fjernes med en stiv kost, f.eks. piasavakost (ikke stålbørste). Større forekomster av mosevekst og grønske kan behandles med spesialmiddel mot dette, følg bruksanvisning fra leverandør. Alternativt kan 1 del Klorin blandes med 3-4 deler vann. Spray middelet på taket når det pent vær, og det er meldt oppholdsvær noen dager fremover. Når mosen er brutt ned (blitt brun), spyles overflaten med hageslange eller børstes forsiktig med stiv kost. Grønske vil forsvinne på sikt uten videre etterbehandling. Virkningens varighet er avhengig av stedlige forhold.

Ettersyn/kontroll og -intervall

Regelmessig ettersyn, minst to ganger pr. år. Utsatte steder som møne, avslutninger og overganger/gjennomføringer må kontrolleres nøye for lekkasje og sprekkdannelse.

Unngå å gå på taket varme sommerdager. I sterk solvarme blir overflaten myk.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Eventuelle skader utbedres med en lapp av Primo SK, limt til underlaget med Icopal Taklim. Større skader/utskifting bør utføres av taktekker.

Icopal Primo SK overlagsbelegg

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid: Minimum 25 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisning for drift og vedlikehold følges.

Garanti: Norsk kjøpslov er gjeldende.

Fuktbestandighet: Produktet påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet:

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse: Produktet består av ikke fornybare rikelige ressurser

Anbefalt utluftingstid/inneklimatelevant tidsverdi

Emisjon:

6. HMS REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur-og/eller fuktendringer etc:

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Asfalt

Avfallshåndtering: Deponering

Opprinnelse – Næring: Bygg og anlegg

Kode for avfallsbehandling: 1619

Øvrige opplysninger:

8. TEKNISK SERVICE

Produsent Importør: BMI Norge AS

Organisasjonsnr. NO 911 671 549 MVA

Telefon: 67 97 90 00

E-post: kundeservice.no@bmigroup.com