

TEKNISK FAKTA

Bindemiddel	Portland sement
Tilslag	Natursand 0-4 mm
Mørtelklasse	B20
Vannbehov	Ca. 9-13 % les på baksiden
Luftinnhold	Ca. 5 %
Brukstid v/20 °C	2 timer



Tørrbetong B20

Tørrbetong B20 skal kun blandes med vann for å få en plastisk konsistens.

Bruksområde

Benyttes til mindre krevende betongarbeider både utvendig og innvendig. Brukes i tykkelse 20 til 100 mm.

Produktkvalitet

Produktet er produsert og kontrollert i henhold til Europeisk standard.

Blanding

En sekk på 25 kg gir ca. 12,5 liter klar til bruk.

Bruksanvisning

Mørtel blandes maskinelt i ca. 5 minutter. Tilsettes omtrent 3 liter vann les bak på sekken for riktig mengde.

Om enn benytter mer vann enn anvist på sekken vil betongen få lavere holdfasthet. Anbefalt verktøy er betongblander eller tvangsblender.

Bruksveiledning

Støpens sjiktskykkelse og dimensjon avgjør materialvalg og nøyaktighet i arbeidet. Utendørs bør det være minimum 30 mm tykkelse på støpen rundt armeringen. For god heft mot eldre betong må løs og porøs betong og eventuell maling fjernes.