

TØRRBETONG // B35 //

Tørrbetong B35 er utviklet for de fleste støpearbeid og reparasjoner hvor det kreves et sterkere alternativ.

Bruksområde

Kan brukes både innendørs og utendørs, til støpearbeid, reparasjoner, u-blokk, såleblokk, industrigulv, trapper og påstøp.

Blanding

Tørrmørtelen skal kun tilsettes vann. Små mengder kan blandes for hånd, større mengder med kraftig drill. Tvangs/- mørtelblander benyttes til større arbeider. Konsistensen justeres etter reparasjonsarbeidets art. Hell først en del av vannet i blanderen og bland til en klumpfri masse. Juster konsistensen etter behov. Vanntilsetning 3,0 liter pr. 25 kg sekk. Bruk vann av drikkevannskvalitet, eller i overensstemmelse med NS-EN 1008.

Utførelse

Ved påstøp og reparasjonsarbeid fjernes løs betong og urenheter fra området som skal påstøpes. Om nødvendig prikkhugges og/eller sandblåses underlaget først. Sugende underlag forvannes, men fritt vann må ikke forekomme. For bedre heft, kan underlaget slemmes med Limemørtel. B35 plasseres så vått i vått med Limemørtel. B35 plasseres med pussbrett, murerkje eller tørrsprøyte. Komprimer godt mot underlaget.

TEKNISK DATA

Fasthetsklasse:.....B35
Bestandighetsklasse:.....M60
Kloridklasse:.....Cl 0,1
Dmax:.....3 mm

Gjør deg kjent med de respektive produkt- og sikkerhetsdatablader før du tar produktet i bruk og husk å bruke anbefalt verneutstyr.



Fersk mørtel bør ikke utsettes for temperaturer under +5°C. Og bør ikke utsettes for temperatur lavere enn 2°C før den har oppnådd en trykkfasthet på minst 5 MPa.

Etterbehandling

Nystøpt betong skal ikke utsettes for uttørring de første døgnene da dette vil svekke støpen. Fersk støp må ettervannes i 3-4 dager, alternativt påføres membranherder eller dekkes med plastfolie.

Emballasje og forbruk

B35 leveres i 25 kg sekker, 48 sekker pr. palle (1200 kg). Lagres tørt. Lagringstid 18 måneder fra produksjonsdato. En 25 kg sekk gir ca. 12,5 liter ferdig masse.

Vernetiltak

B35 inneholder sement som er klassifisert som irriterende p.g.a. kalsiumoksid-innholdet. Unngå kontakt med huden og øynene. Bruk egnede verneklær og vernebriller/ ansiktsskjerm. Får man stoffet i øynene, skyll straks med store mengder vann og kontakt lege.

Salg

Ultipro produkter selges gjennom byggevarekjeden Montér og Optimera.