

Produktdatablad

SIGA-Fentrim® IS 20



Oppdatert den: 02.11.2018

Produsent / Leverandør: SIGA

Montering og brukerveiledning: se bruksanvisning

Materiale: spesialfolie-/filt-kombinasjon fra PO med SIGA-høyytelseslim som kan pusses over

Emballasje:

Fentrim IS 20 75 mm	8 ruller / kartong
Fentrim IS 20 100 mm	6 ruller / kartong
Fentrim IS 20 150 mm	4 ruller / kartong
Fentrim IS 20 200 mm	2 ruller / kartong
Fentrim IS 20 250 mm	2 ruller / kartong
Fentrim IS 20 300 mm	2 ruller / kartong

Egenskaper:

		Metode	Enhet	Verdi
Dimensjoner	lengde / bredde		m	25 / 0.075 25 / 0.1 25 / 0.15 25 / 0.2 25 / 0.25 25 / 0.3
Temperaturbestandighet			°C	-40 °C til +100 °C
Bearbeidingstemperatur			°C	fra -10 °C
s _d -verdi		EN 1931	m	20
Strekstyrke	langs tvers	EN 12311-1	N/50mm	220 140
Bruddforlengelse	langs tvers	EN 12311-1	%	70 80
Brannegenskaper		EN ISO 11925-2	klasse	E
Lufttetthet Fugegjennomgangskoeffisient Referanseluftgjennomslipp relatert til lengde	a-verdi Q ₁₀₀₀ -verdi	EN 12114	m ³ /(hmdaPA2/3) m ³ /(mh)	< 0.1 ≤ 0.25
Peeling styrke		DIN 4108-11		oppfylt
Peeling styrke etter aldring		DIN 4108-11		oppfylt
Aldringsbestandighet	høy klebekraft, blir ikke sprøtt, inneholder ikke kautsjuk, harpiks eller løsemidler			

Lagring	ingen tidsbegrensning
Forutsetning for sikker liming	Underlaget må være tørt, lukket, jevnt, ha bæreevne, være støv- og fettfritt og ikke være limavvisende. Før limingen skal underlaget rengjøres og limtestes.
Farge	hvit