



LIMEMØRTEL // PRODUKTDATABLAD //

Bruksområde

Brukes til liming og fuging av fliser, naturstein, heller og kantstein og til flikking av betong i tykkelse ca. 3-20 mm.

Blanding og bruksanvisning

Små mengder kan blandes for hånd, større mengder med kraftig drill. Tvangsblander eller vanlig mørtelblander benyttes til større arbeid. Hell ca. 80 % av vannet i blanderen og bland til en klumpfri, homogen masse. Tilsett resten av vannet og bland massen ytterligere. Mørtelen kan med fordel stå 2-3 min, og deretter blandes massen i 1/2 min, dette øker brukstiden. Ferdigblandet mørtel bør brukes innen ca. 45 min. Vannmengde pr. 25 kg sekk ca. 4,5-5 liter.

Bruksveiledning

Forbruk ca. 17 kg/m² pr. 10 mm.

Mørtelen bør ikke utsettes for uttørking de første døgnene. Ferdig overflate bør vannes de første dagene og/eller tildekket for å hindre for hurtig uttørking. Ferdig mørtel bør ikke utsettes for temperaturer under +5°C. Bør ikke utsettes for temperatur lavere enn 2°C før den har oppnådd en trykkfasthet på minst 5 MPa.

Materialforbruk

En 25 kg sekk gir ca. 13 liter ferdig masse

Oppbevaring

Lagres tørt, i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 18 måneder fra pakkedato som er printet på sekken. Etter 18 måneder reduseres effekten av kromreducerende i sementen. Se datostempel på sekkens langside. Bør lagres frostfritt.



Produktkvalitet

Tørrmørtel sammensatt av portlandsement, velgradert og tørket spesialsand (0-1,2 mm), samt akselererende, ekspanderende og heftforbedrende stoffer. Limemørtel er en mørtel med svært gode limeegenskaper. Den er tilsatt akselerator og har dermed en rask avbinding. Mørtelen er smidig og god til å arbeide med, og hefter godt til glatte underlag.

TEKNISKE FAKTA

Kornstørrelse: 0 - 1,2 mm
Trykkfasthet 28 dogn: ≥ 25 MPa
Heftfasthet 28 dogn: > 0,8 N/mm²

Gjør deg kjent med de respektive produkt- og sikkerhetsdatablader før du tar produktet i bruk og husk å bruke anbefalt verneutstyr.