

Erstatter: 20.07.2005

Dato: 12.06.2008



## Casco Akryl Basic

3912

<b>Beskrivelse</b>	Casco Akryl Basic er en fuge- og tettemasse til innendørs bruk..
<b>Produktegenskaper</b>	Til lydisolering og fingersparkling av sprekker, f.eks. mellom vegg og tak. Kan overmales med vannbaserte malinger, og er lett å påføre. Tåler fugebevegelser på 7,5 %.
<b>TEKNISKE DATA</b>	
<b>Basis</b>	Akryl – nærmeste NCS-nr: 0500-N
<b>Egenvekt</b>	Ca. 1610 kg/m <sup>3</sup>
<b>Løsningsmiddel</b>	Vann
<b>Konsistens</b>	Pasta
<b>Tørrstoff</b>	Ca. 80 %
<b>Påføringstemperatur</b>	Fra +5 - +40°C
<b>Redskap</b>	Casco fugepistol H14 eller skjelletpistol 6172
<b>Skinndannelse</b>	Ca. 25-30 min. Overmales med vanntynnbare malinger etter 24 timer. Løsmiddelbaserte malinger etter herding
<b>Herdetid</b>	1-7 døgn avhengig av fugedybden
<b>Lagringstid</b>	1 år i uåpnet pakning
<b>Emballasje</b>	300 ml patron og 600 ml pølse
<b>HELSE OG MILJØ</b>	
<b>Brannfare</b>	Ingen. Flammepunkt 100 °C
<b>Helsefare</b>	Ingen
<b>BRUKSANVISNING</b>	
<b>Forbehandling</b>	Underlaget skal være rent, fast og fettfritt. Rens fugen for løse partikler
<b>Påføring</b>	Påfør med en fugepistol og glatt til med en fugepinne, sparkel, pensel eller fille dyppet i vann.

Informasjonen er basert på laboratorieforsøk og lang praktisk erfaring. Opplysningene er gitt for å hjelpe den aktuelle bruker å finne den optimale arbeidsmetoden. Ettersom arbeidsforhold i det enkelte tilfelle ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de lokale påvirkninger.

Vi kan kun ta ansvar for kvaliteten på våre produkter. Luftfuktighet, temperatur mm vil påvirke resultatet. Vi vil derfor alltid anbefale testing og kontinuerlig kontroll.



**Akzo Nobel Coatings AS**  
Casco

Postboks 565 1411 Kolbotn  
Kundeservice 66 81 94 00  
Downloaded via [www.casco.no](http://www.casco.no)