

# HEY'DI STORMURING

Fiberarmert ”gjør det selv” multimørtel til mur-, puss- og reparasjon.



## Beskrivelse - Bruksområder

Hey'di Stormuring er en fiberarmert multimørtel til alle mur-, puss- og reparasjonsarbeider på mur, tegl, lettklinker og betong, ute og inne. Hey'di Stormuring er smidig og lett å bruke, kan legges ut i tynne og tykke lag og hefter godt til alle underlag. Kan også benyttes som hulkil i overgang betong/mur og fjell.

## Forarbeid - Utblanding

Underlaget rengjøres og forvannes, vent til vannet har trukket inn i underlaget. Utblanding foretas best med drill m/visp, mindre mengder kan høres ut for hånd. Hey'di Stormuring tilsettes vann, ca. 2,7 liter til en 15 kilo sekk.

Man kan justere konsistensen med mer, eller mindrevann, avhengig av arbeidsoppgaven. Bland i ca. 2 minutter til jevn, klumpfri masse. Laveste temperatur ved påføring er +6 °C, er det ned mot 0 °C, bør man sørge for at sekkene har romtemperatur, bruke lunkent blandevann (max. 30 °C), tilsette Hey'di Frost og dekke til arbeidssedet.

## Bruksmåte

Hey'di Stormuring påføres med murskje, kost eller Brett, og kan legges ut både i tynne og tykke sjikt, opptil 8-10 cm i en operasjon. I varmt vær er det en fordel å ettervanne når mørtelen har størknet.

## EGENSKAPER

---

Smidig - enkel i bruk - sitter som et skudd.

---

Puss og reparasjonsarbeider

---

Ute og inne

---

Unngå å påføre Hey'di Stormuring som puss på varm mur i sterk sol. Brukstid utblandet masse er ca. 1 time. Redskap rengjøres med vann.

## Forbruk

Puss: ca 1,7 kilo pr. m<sup>2</sup> pr. mm pusstykkelse. Sekken gir ca. 9 liter masse.

## Tørketid

Hey'di dekorpusser kan påføres dagen etter, skal man male overflaten bør man vente lenger, følg malingprodusentens anvisning.

## Lagring

Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.

## Pakning

15 kilo sekk.



## PRODUKTDATABLAD

For flere produkter og produktinformasjon se heydi.no

# HEY'DI STORMURING

Fiberarmert ”gjør det selv” multimørtel til mur-, puss- og reparasjon.

### TEKNISKE DATA (20 °C, 50 % RF):

Vanntilsetning:	ca. 3 l/15 kg
Materialforbruk:	1,7 kg/l
Største kornstørrelse:	1 mm
Brukstid:	ca. 1 time

### PRODUKTKODER:

Varenummer:	211
GTIN nummer:	7054150002110
NOBB nummer:	30160782
PR-nummer:	102258
Revisjonsdato:	18.10.23

Hey'di AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger. De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om bruk av produktene. All informasjon må derfor betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Veiledningen binder ikke Hey'di AS, da det er den prosjekterende og utførende som har et slikt ansvar. Dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse, så er også dette utførende sitt ansvar. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av dette tekniske datablad.