

Erstatter: 200-04-29

Dato: 2012-01-25

Cascol Outdoor 3337

Cascol Outdoor er et hurtigvirkende, fuktbestandig trelim. Brukes til liming av tre hvor høy fuktbestandighet er viktig. F.eks. innredning i baderom, hagemøbler, dører og vinduer utendørs. Limfugen bør beskyttes ved bruk ute med f.eks. lakk eller maling. Ikke til bærende konstruksjoner.



- Til fuktige miljøer
- Hurtigvirkende
- Ute og inne
- EN 204/205, klasse D3

TEKNISKE DATA

Produkttype:	PVAC dispersjon
Emballasje:	300 ml og 750 ml
Farge:	Hvit, transparent etter herding
Løsningsmiddel:	Vann
Tørrstoff:	50 %
Konsistens:	Tyktflytende
Densitet:	1090 kg/m ³
Ph:	Ca. 3
Viskositet:	Ca. 12 000 mPas, Brookfield RVT, sp 6, 20 rpm, 25°C
Monteringstid:	0-10 min.
Fuktinnhold i materialer:	Anbefalt mellom 7-10 %
Påføringstemperatur:	Ikke under, og minst + 10°C
Fuktbestandighet:	Klasse D3
Forbruk:	100-250 g/m ² , på hardtre og eksotiske treslag anbefales det å lime begge flater.
Presstid:	Furu mot furu - 20-30 min. ved harde og fete tresorter, og kan variere fra 30 min. til noen timer.
Oppbevaring:	Minst 12 mndr. i uåpnet emballasje ved +10- +25°C.

FORBEHANDLING

Underlaget skal være rent, tørt og fritt for løse partikler. Myke treslag som for eksempel furu skal være nyslipt og godt tilpasset. Fete og eksotiske treslag skal, i tillegg til å være nyslipte og tilpasset, tørkes av med aceton.

PÅFØRING

Påføres direkte fra limflasken, med tannet sparkle, med rull/pensel.

LIMING AV UNDERGULV

Påfør limet i et tynt ensartet sjikt. Ved liming av mer sugende tresorter, for eksempel furu, er det tilstrekkelig å påføre lim på en flate. På harde, fete tresorter som for eksempel teak, kan det være behov for å påføre lim på begge flatene. Noe ventetid må påregnes før emnene føyes sammen, for å unngå at alt limet presses ut. Limmengden er som regel tilstrekkelig når det kommer lim til syne i fugen ved sammenpressing. Benytt gjerne Casco dobbeltnesekork for legging av to limstrenger samtidig.



RENGJØRING

Generelt bør god renslighet overholdes. Lim på huden fjernes med tørr klut, og vask med såpe og vann. Verktøy rengjøres med vann før det er herdet. Herdet lim fjernes med Casco Limvask eller rødsprit.

HELSE OG MILJØ

Brannfare:	Ingen
Helsefare:	Produktet er vurdert ikke merkepliktig
Ytterligere info:	Se Sikkerhetsdatablad

FDV

Ikke aktuelt, gjelder kun overflate-Produkter.

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht.:



Akzo Nobel Coatings AS
Postadresse:
Postboks 565,
1411 KOLBOTN
Tlf.: +47 66 81 94 00
Fax +47 66 81 94 51
Web: www.casco.no