

**PRODUKTBEKRIVELSE**

Forskalings kryssfiner av Kinesisk Poppel i format 15x750x1500 mm, innsatt med en luktfri blank mineralolje på begge overflater. Densiteten på produktet er ca. 650 kg/m³. Platene er limt med et vannfast lim (WBP – Weather and Boil Proof) i klasse E1. Fuktinnholdet i platene er 10-14 % RF. De består av 11 lag kryssfiner.

EGENSKAPER

Platene egner seg best til forskaling. Ved store svingninger i temperatur og luftfuktighet kan man oppleve at platene kver seg noe. Poppel forskaling er et rimelig produkt beregnet for engangsbruk, og egenskapene ved ren poppel gjør at den suger mye fuktighet og de laminerer lett når den blir kappet og ikke kantforseglet. Produktet er ikke egnet til varig innbygging i byggverk.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Ved bruk og eventuell gjenbruk må platene behandles med en forskalingsolje for å ivareta en høyest mulig levetid på platene, og for å sikre at platene slipper fra betongen ved bruk som forskaling. Platene antas å ha et gjenbruksintervall på 1 gang. Ved bruk som dekkforskaling bør platene dekkes med presenning for å unngå at platene fuktes før gulvstøping.

MILJØPÅVIRKNING

Platene har ingen målbar effekt på innemiljø.

HENVISNINGER

Ingen henvisninger.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall og kan deponeres til egnet mottaksstasjon for treverk.

TEKNISK SERVICE

Importør: Byggform AS. Org. nr: 952 415 603

Telefon: 31 28 92 70 Adresse: Postboks 90, NO-3471 Slemmestad

Teknisk service

Importør:

**FORESTIA**Forestia AS, Damvegen 31
2435 Braskereidfoss

Telefon: 38 13 71 00

E-mail:
forestia.kundesenter@byggma.no
www.forestia.no