



# KRYSSFINER FILMBELAGT BJERK FI

---

Februar 2023

## PRODUKTBEKRIVELSE

Kryssfiner av bjerk, belagt med en fenolfilm på begge sider. Filmen er som regel mørk brun, og filmtykkelsen er standard 120gr/m<sup>2</sup>. Leveres normalt i tykkelse fra 6mm til 21mm, i formatene 1200x2400mm og 1500x3000 mm. Andre formater og tykkelser kan leveres. Kantene på kryssfineren er forseglelet med en akrylmaling.

Densiteten på filmbelagt bjerk kryssfiner er 700 kg/m<sup>3</sup>. Platene er limt med et vannfast lim (WBP – Weather and Boil Proof). Platene har ytterfiner som tilsvarer kvalitet I/I, slik at filmen får en glatt overflate. Fuktinholdet i platene er 10-12 % RF.

## EGENSKAPER

Platene egner seg godt til både innendørs og utendørs bruk. Ved store svingninger i temperatur og luftfuktighet kan man oppleve at platene kuger seg noe. Dette vil normalt gå tilbake etter at platene har akklimatisert seg, noe som vanligvis tar fra en til to uker.

## ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Ved utendørs bruk må platene vedlikeholdes med et intervall som gjør at kantene og overflaten ikke blir direkte utsatt for fuktighet. Avhengig av påvirkning fra vær og vind vil et generelt vedlikeholdsintervall med maling være 1 – 2 ganger årlig. Dette gjelder spesielt på kantene, da beskyttelsen der vil slites hurtig og muligheten for inntrenging av fukt er stor. Det er også viktig å kant forsegle der platene kappes. Fenolfilmen trenger generelt ikke vedlikehold, men ved brudd, sprekker eller slitasje i filmen, må det forsegles med en maling. Ved bruk av platene til forskaling, anbefales det å olje filmen for å øke gjenbruket av platene.

## MILJØPÅVIRKNING

Platene har ingen målbar effekt på innemiljø.

## HENVISNINGER

Ingen henvisninger.

## BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall. Bør deponeres til egnet mottaksstasjon for treverk.

## TEKNISK SERVICE:

Importør: Forestia AS

Org.nr: 981 393 961

Adresse: Damvegen 31, 2435 Braskereidfoss

Telefon: 38 13 71 00

---

Teknisk service

Importør:



**FORESTIA**

Forestia AS, Damvegen 31  
2435 Braskereidfoss

Telefon: 38 13 71 00

E-mail:

forestia.kundesenter@byggma.no

www.forestia.no