



## PRODUKTBEKRIVELSE

Kryssfiner av finsk gran for bruk til forskalingsarbeider. Platene er belagt med brun fenolfilm på begge sider, i tykkelse 120 gr/m<sup>2</sup>. Platene kan gjenbrukes flere ganger ved god rengjøring. Passer godt der det er høye krav til styrke og stivhet.

Leveres normalt i tykkelse 15mm og format 1500x750mm. Andre formater og tykkelser kan leveres. Kantene er forseglet med en akrylmaling.

Densitet 480-560 kg/m<sup>3</sup>.

Platene er limt med vannfast WBP lim (Weather and Boil Proof).

Kvalitet på ytterfiner tilsvarer kvalitet III/III, slik at filmen får en glatt overflate.

Fukttinnholdet i platene er 10-12 % RF.

## EGENSKAPER

Platene egner seg godt til utendørs bruk og forskaling. Ved store svingninger i temperatur og luftfuktighet kan man oppleve at platene kver seg noe. Dette vil normalt gå tilbake etter at platene har akklimatisert seg, noe som vanligvis tar fra en til to uker.

## ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Ved utendørs bruk må platene vedlikeholdes med et intervall som gjør at kantene og overflaten ikke blir direkte utsatt for fuktighet. Avhengig av påvirkning fra vær og vind vil et generelt vedlikeholdsintervall med maling være 1 – 2 ganger årlig. Dette gjelder spesielt på kantene, da beskyttelsen der vil slites hurtig og muligheten for inntregning av fukt er stor. Det er også viktig å kantforsegle der platene kappes. Fenolfilmen trenger generelt ikke vedlikehold, men ved brudd, sprekker eller slitasje i filmen, må det forsegles med en maling. Ved bruk av platene til forskaling, anbefales det å olje filmen for å øke gjenbruket av platene.

## MILJØPÅVIRKNING

Platene har ingen målbar effekt på innemiljø.

## HENVISNINGER

Ingen henvisninger.

## BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall. Bør deponeres til egnet mottaksstasjon for treverk.

## TEKNISK SERVICE:

Importør: Forestia A/S

Org.nr: 981 393 961

Adresse: Damvegen 31, 2435 Braskereidfoss

## Teknisk service

Importør:



# FORESTIA

Forestia AS, Damvegen 31

2435 Braskereidfoss

Telefon: 38 13 71 00

E-mail:

forestia.kundesenter@byggma.no

www.forestia.no