

AggreFill

NRF-nr.	Artikkelnavn	Lengde (mm)	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Vekt (Kg)	Volum (L)
1473970	AGGREFILL FYLLMASSE 20KG	560	526	80	20	23,56

-  Er enkelt og effektivt.
-  Krever minimalt med arbeidskraft og utstyr.
-  Høykvalitetsprodukter som gir slitesterke og holdbare reparasjoner.



Produktbeskrivelse

Dette er et innovativt, to-delt system der ChipFill™ fungerer som bindemiddel, med sin sterke sammensetning og heft til vei dekket, og AggreFill fungerer som fyllmateriale. Ved å bruke AggreFill kan du lukke større og dypere hull og bidra til å forhindre ytterligere forringelse av veiene. Kombinasjonen av AggreFill og ChipFill gir optimal binding til overflaten.

2025-09-26
Rev.nr.: 1.0

Teknisk beskrivelse

-  Dette er et innovativt, to-delt system der ChipFill fungerer som bindemiddel, med sin sterke sammensetning og heft til veidekket, og AggreFill fungerer som fyllmateriale.
-  Ved å bruke AggreFill kan du lukke større og dypere hull og bidra til å forhindre ytterligere forringelse av veiene. Kombinasjonen av AggreFill og ChipFill gir optimal binding til overflaten.
-  Reparer større hull på opptil 1 m² i diameter med dette unike to-delte systemet.
-  Fiks skader på få minutter, ettersom AggreFill er designet for å herde raskt, slik at trafikken kan gjenåpne raskt.
-  Krever et begrenset antall produkter, verktøy og utstyr.

Monteringsanvisning

1. Rengjør påføringsområdet grundig ved å fjerne all sand, smuss, kjemikalier og oljeholdige stoffer. Bruk en kost eller trykkluft til å rengjøre overflaten.
2. Forvarm det berørte området med gassbrenneren for å sikre at all fuktighet er fjernet.
3. Hvis ChipFill er komprimert, kan posene slippes ned på bakken for å separere flis/pellets. Fallhøyde maks. 50 cm.
4. Fyll inn et lag med ChipFill på maks. 15 mm og varm opp materialet til over 200 °C med gassbrenneren. Hold 20–40 cm avstand til materialets overflate. Bruk en langsam, jevn sveipende bevegelse, slik at du ikke svir og skader materialet. Det oppvarmede ChipFill-materialet vil begynne å bli flytende og følge hullets kontur.
5. Tilsett AggreFill i det smeltede ChipFill-materialet.
6. Etter laget med AggreFill, tilsett ChipFill på toppen. Varm materialet til over 200 °C med gassbrenneren. Hold 20–40 cm avstand til materialets overflate. Bruk en langsam, jevn sveipende bevegelse, slik at du ikke svir og skader materialet. Det oppvarmede ChipFill-materialet vil begynne å bli flytende og følge konturene av hullene mellom tilslaget.
 - a. Om nødvendig, tilsett mer ChipFill for å sikre at alle mellomrom mellom tilslaget er lukket.
7. Sørg for at alt materialet er smeltet og over 200 °C.
8. For å sikre initial sklisikring og unngå skyggemerker, dryss sklisikringsmateriale etter påføring, mens materialet fortsatt er varmt.
9. Når ChipFill og AggreFill er avkjølt, sjekk med en hanske på for å sikre at overflaten er fast før du åpner veien for trafikk, og sjekk at sklisikringsmaterialet gir en strukturert overflate og er godt festet.
10. Gjenåpning for trafikk skjer vanligvis etter 5–10 minutter, avhengig av hulldybde og temperatur.



Drifts- og vedlikeholdsinstruks

- AggreFill-materiale må alltid oppbevares tørt – under lagring, under transport og på jobb.
- AggreFill må oppbevares ved maksimalt 30 °C.
- AggreFill-pakker må oppbevares flatt og stables maks. 10 pakker høyt.
- Holdbarheten er 12 måneder fra produksjonsdato.

Avfallsinstruks

Ikke klassifisert som miljøfarlig. Produktet må holdes vekk fra overflatevann og grunnvann. Ellers behandles ChipFill som ikke-risikoavfall og leveres til offentlig deponi som restavfall.

Tilhørende produkter

NRF-nr.	Artikkelnavn
1473971	CHIPFILL HULLREP 12KG GRÅ
1473972	CHIPFILL HULLREP 12KG SVART