

SILIRUB S**Dato: 31/05/12****Side 1 av 2****Tekniske Data:**

Basis	Polysiloxane
Konsistens	Pasta
Herdesystem	Opptagelse av fukt
Hinnedannelse	Ca. 7 min. (20 °C / 65 % R.H.)
Herdetid	Ca. 2 mm/24h (20 °C/65 % R.H.)
Hardhet	25 ±5 Shore A
Densitet	1,02 g/mL (Transparent) 1,25 g/mL (Farget)
Temperaturrestisens	-60 °C to +180 °C
Elastisk restitusjon	> 90 % (DIN 7389)
Maksimal tillatt forvrengning	25 %
Elastisitetens Modulus 100 %	0,40 N/mm ² (DIN 53504)
Maksimal strekkstyrke	1,60 N/mm ² (DIN 53504)
Forlengelse før brudd	> 500 % (DIN 53504)

Produkt:

Silirub S er en 1-komponent høykvalitets, elastisk fugemasse basert på silikon.

Karakteristisk:

- Meget enkel å påføre
- Permanent farge, UV-resistent
- Forblir elastisk etter herding
- Karakteristisk eddik lukt

Anvendelsesområder:

Kjøkken og badrom.
Toppforsegling av glassarbeide.
Bygningsfuger i fuktige omgivelser.
Fugning i fuktige omgivelser

Forpakning:

Farger: Transparent, hvit, grå, sort, brun, andre farger tilgjengelige på forespørsel.
Pakning: Patroner 310 ml

Holdbarhet:

12 måneder i uåpnet original forpakning.
Oppbevares kjølig, frostfritt og tørt ved temperaturer mellom +5 °C and +25°.

Overflater:

Type: Alle alminnelige byggeområder, keramikk, porselen, glass. Ikke på PVC og akryl.

Overflater: Rene, tørre, samt fettfri. Fri for støv og løse partikler.

Forberedelse: Påfør Primer 150 på porøse overflater. Det er ikke nødvendig på ikke porøse overflater. Det anbefales å utføre forutgående materialetest.

Fugedimensjonering:

Minimum Bredde: 5mm

Maksimum Bredde: 30mm

Minimum Dybde: 5mm

Anbefaling: 2 x dybde = bredde

Påføring:

Metode: Fugepistol

Påføringstemperatur: +5 °C til +35 °C

Rengjøring: Med mineralisk terpentin umiddelbart etter bruk.

Glutting: Med såpevann innen hinnedannelse.

Utbedring: Med Silirub S.

OBS: De retningslinjer som omfattes av dette dokument, er et resultat av våre eksperimenter og erfaring og er blitt fremsatt i godt tro. Grunnet mangfoldet av materialer og underlag samt store antall mulig bruksområder som er utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta på oss noe ansvar for det oppnådde resultat, Det anbefales uansett å utføre tester før full i gangsetting.

SILIRUB S

Dato: 31/05/12**Side 2 av 2****Helse- og sikkerhetsanbefalinger:**

Følg de generelle bestemmelser for industriell hygiene. Se label for ytterligere informasjoner.

Bemerkninger:

Pga. eddikensyrens karakter, kan visse metaller (kobber, bly) bli angrepet.
Bruk heller ikke denne fugemasse på naturstein, som marmor, osv. Til dette bruk anbefales Silirub MA i stedet. Kontakt mellom denne fugemassen og den primære fugen på isolerende dobbeltglassvinduer eller PVB film på sikkerhetsglass skal unngås.

OBS: De retningslinjer som omfattes av dette dokument, er et resultat av våre eksperimenter og erfaring og er blitt fremsatt i godt tro. Grunnet mangfoldet av materialer og underlag samt store antall mulig bruksområder som er utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta på oss noe ansvar for det oppnådde resultat, Det anbefales uansett å utføre tester før full i gangsetting.