

Erstatter: 11.12.2009

Dato: 2012-03-14

Casco Glass Silikon 2985/3985

En-komponent silikon masse som spalter av eddiksyre ved herding. Til liming og tetting av akvarium, liming av silikontetningslister, montering av drivhus og toppforsegling av termoruter

- Vanntett
- Ute og inne
- Høy elastisitet
- Fester til de fleste materialer uten primer
- Lett å påføre
- Til akvarier
- Ikke overmalbar
- Ikke til liming av speil

TEKNISK DATA

Produkttype:	Acetoxysilikon
Herdesystem:	Fuktherdende. Spalter av noe eddiksyre ved herding
Konsistens:	Tiksotrop pasta
Emballasje:	160 ml og 300 ml
Farge:	Transparent
Densitet:	Ca 1020 kg/m ³
Shore A:	Ca. 20
Bevegelsesopptak:	25 %
Skinndannelse:	15-25 min.
Herdetid:	Ca 2 mm første 24 timer, ca 10 mm etter 7 døgn. Minimum 30 % RF
Temp.bestandighet:	-40 °C - +180 °C
Arbeidstemp.:	+5 °C - +40 °C
Oppbevaring:	Minst 18 mndr. i uåpnet emballasje ved romtemperatur. Tåler ikke frost.

FORBEHANDLING

Hefteflatene skal være rene, tørre og fri for fett, olje, støv, korrosjonsprodukter og lignende. Grundig rengjøring med stålbørste, sliping eller avfetting med oppløsningsmiddel kan være nødvendig. Metall avfettes med for eksempel aceton. PVC, akryl, GAP og plastlaminat skal primes med primer 21.

PÅFØRING

Skjær av plastspissen i 45° vinkel, noe smalere enn fugens bredde. Skru av spissen og skjær av patronspissen. Benytt egent fugepistol ved påføring. Ved liming monteres flatene innen 5 min. Etter påføring med fugepistol trykkes fugemassen i god kontakt med hefteflatene, og overflaten gattes med en fuktet fugepinne. Bruk rent vann eller vann med litt oppvaskmiddel. For mye såpe kan påvirke skinndannelsestiden. Bruk bunnfyllingslist 25 % større enn fugens bredde for å få riktig dimensjon på fugen.

BEGRENSNING

Skal ikke benyttes på betong, mørtel, tegl, speil og belagt glass

Til fugging i våtrom anbefaler vi Casco Våtromssilikon eller Casco AquaSeal.

FORBRUK

Fugebredde	Fugedybde	Ant meter pr patron
8	6	6,3 meter
10	6	5 meter
15	8	2,5 meter
20	9	1,7 meter
25	9	1,3 meter

HELSE OG MILJØ

Brannfare:	Ingen
Helsefare:	Ring lege ved svelging. Unngå øye og hudkontakt. Ved øyekontakt, skylle med store mengder vann. Oppsøk lege hvis irritasjon vedvarer.

Oppbevares utilgjengelig for barn

Se sikkerhetsdatablad for mer informasjon

RENGJØRING

Generelt bør god renslighet overholdes. Fugemasse på huden fjernes med tørr klut, og vask med såpe og vann. Verktøy rengjøres med en fuktig klut og Casco Limvask ved behov, før det har herdet. Herdet fugemasse fjernes med Casco Seal Remover eller mekanisk.

SUPPLERENDE PRODUKTER

Casco skjeletpistol 6172 eller Casco ProGun P160

FDV

Renhold bør i regelen vaskes med mest mulig ph-nøytrale vaskemidler, for eksempel Casco Allrent, som er et svakt alkalisk vaskemiddel (ph 7,5). Hyppig vask med sure vaskemidler vil forringe fugemassen.

Vedlikehold

Vedlikeholdstintervallene vil variere. De vil påvirkes sterkt av mekaniske og ytre forhold, og må derfor fortløpende vurderes. Produktet vil over tid bli nedbrutt av ytre påvirkninger. Nedmatting og fargeforskjeller vil kunne fremkomme. Reparasjoner og skader bør utføres med et tilsvarende produkt. Noe fargeavvik vil da fremkomme.

Metoder for avhending

Unngå at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengde til et minimum i den grad det er mulig. Avfallshåndtering må skje i samsvar med lokalt regelverk. Tom og tørr emballasje kan leveres til gjenvinning. SIKAS NORGE AS er tilsluttet Grønt Punkt Norge med medlemsnr. 11339. Vennligst kontakt lokal myndighet for rettleiding om avfallsbehandling. Unngå kontakt med store mengder spillmateriale og utslipp til jord og vannveier på overflaten.

Den europeiske avfallslisten (EAL)

10 13 11 annet avfall av sementbaserte komposittmaterialer enn det nevnt i 10 13 09 og 10 13 10.

Farlig avfall

Rester og ikke utherdet produkt er farlig avfall og leveres til Miljøstasjon

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt beviset etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht.:



SIKAS NORGE AS
Postadresse:
Postboks 71
2026 SKJETTEN
Tlf.: +47 67 06 10 90
Web: www.casco.no