

## BIS Bricka (BUP1000)

(K 45 29)



## Funktioner och Fördelar

- enligt EN-ISO 7089 (var förut DIN 125A)
- material: stål 1.0332
- ytbehandling:
  - produkten är en del av BIS UltraProtect® 1000 systemet
  - lämplig för inom- och utomhusbruk
  - klarar minst 1.000 timmars saltspraytest (max 5% rödrost) enligt ISO 9227
- brandsäkerhetstestad



Art.nr.	RSK nr	Typ	B (mm)	s (mm)	d1 (mm)	fp
65381308	3821376	EN-ISO 7089	16	1,6	Ø 8,4	100
65381310	3821377	EN-ISO 7089	20	2,0	Ø 10,5	100
65381312	3821379	EN-ISO 7089	24	2,5	Ø 13,0	100
65381316		EN-ISO 7089	30	3,0	Ø 17,0	50

Ø 10,5 och ovan har testats för brandsäkerhet.

