

ERNST LINGENBERG GmbH



Fabrik für Dichtungen und Stanzteile



Ernst Lingenberg GmbH · Postfach 1126 · D 58766 Nachrodt-Wiblingwerde

DATA SHEET

Quality NR / SBR 70 Shore

<u>quality</u>	NR / SBR
<u>colour</u>	black
<u>specific weight:</u>	max. 1.55
<u>shore-hardness:</u>	70° Shore A +/-5
<u>tensile strength:</u>	min. 3.0 MPA
<u>elongation at rupture:</u>	min. 200 %
<u>temperature resistance:</u>	-20 up to + 70° C

Telefon: (02352) 34 10 Telefax: (02352) 3 06 88
www.lingenberg-gmbh.de
e-mail: lingenberg.dichtungen@t-online.de

Registergericht:
Iserlohn
HRB 5216

Geschäftsführer
Daniel Maiworm