

Stag SDA R38-19 3,0m S460NH TripleTreatmentR38



NRF nr. 1580718

NOBB nr. 60897917

PRODUKTDATA

Varmgalvanisering	NS-EN 1461 (Triple Treatment)
Vekt	6.00 kg/m
Indre diameter	19 mm
Bruddgrense	500 kN
Flytgrense	400 kN
Ytre diameter	38 mm
Slagseighet -20°C (J)	≥ 27 J ved -20 °C
Overflatebehandling	NS-EN 13438
Lengde	3,0 m
Stålkvalitet	S460NH
Gjengeprofil	R38
Forlengelse	A100mm 6%-10%

Range	Parameter	Type
		R38N/19
$\frac{Es, \max}{2}$	impact energy	210 Joule
	torsional moment	1100 Nm
$\frac{Mt, \max}{2}$	impact energy	300 Joule
	torsional moment	850 Nm

PRODUKTBESKRIVELSE

Sliter du med ustabile grunnforhold eller krevende fjell? Selvborende stag (selvborende injeksjonsanker) er den optimale løsningen for moderne fjellsikring og grunnforsterkning.

- **Alt-i-ett-operasjon:** Boring, forankring og injeksjon skjer i én og samme arbeidsgang. Boret blir stående igjen som en forsterket pel.
- **Løser de vanskeligste forholdene:** Ideelt i svakhetssoner, oppsprukket fjell, løsmasser og der borehull faller sammen før sikring.
- **Optimal forankring:** Mørtel injiseres gjennom det hule staget og ut ved borkronen, noe som sikrer full kontakt med fjellet og maksimal styrke.
- **Tids- og kostnadsbesparende:** Ingen behov for forboring, foringsrør eller komplisert logistikk. Gir raskere fremdrift i prosjektet.
- **Fleksibelt:** Kan skjøtes til ønsket lengde og er perfekt for både permanente og midlertidige sikringstiltak.